

Produktdatenblatt

Hesse Lignal Una-Color DB 555-(Farbton)

Technische Daten

Auslaufzeit	45s/DIN 53211 4mm	Menge pro Schicht (min)	80 g/m ²
Aussehen	deckend	Menge pro Schicht (max)	150 g/m ²
Lieferform	flüssig	Gesamtauftragsmenge	300 g/m ²
VOC EU %	61,22 %	Glanzstufe	seidenmatt
Anzahl Schichten (max)	2	Glanzgrad 60° (Gloss +/-5)	25, 26
Farbton	vor Ort wählbar	Gebindegrößen	1 l, 5 l, 25 l



Ausführliche Beschreibung

UNA-COLOR ist ein PUR Farblack mit einem extrem guten Lackverlauf. Mit seinen sehr guten Haftungseigenschaften auf fast allen Trägern, der unkomplizierten Verarbeitung und einer Topfzeit von 3 Tagen ist dieser Farblack für den universalen Einsatz bestens geeignet. Für eine optimierte Ringfestigkeit ist UNA-COLOR mit allen gängigen lichtechten Überzugslacken überlackierbar.

- ✓ universal einsetzbar
- ✓ einfache Verarbeitung
- ✓ extrem guter Lackverlauf
- ✓ 3 Tage Topfzeit
- ✓ hervorragende Haftungseigenschaften

Einsatzgebiete

UNA-COLOR kann im gesamten Laden-/Innenausbau, einschließlich Küche und Bad sowie dem Schiffsinnenausbau eingesetzt werden.